

LANG
Y A R N S

Strickfilzen - Stulpen
aus LANG YARNS
„STUDIO“
August 2010



Wichtige Hinweise, Abkürzungen, Tips und Tricks zum italienischen Anschlag, Abnehmen, Abketten etc. können Sie auf der Webseite www.langyarns.com in der Rubrik Mode/Modelle downloaden.



179-1 Armstulpen

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse:	Umfang gestrickt	29/32/35/40 cm
	Umfang gefilzt	22/24/26/30 cm
	Länge gestrickt	ca 53 cm
	Länge gefilzt	ca 32 cm

Material: LANG YARNS STUDIO (Merino extra fine, Polyamid, Elastan) 100 g = 2 Knl anthrazit 773.0070. LANG YARNS / ADDI Spiel-Strick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5: Glatt li in Runden.

Maschenprobe: **Muster I, N Nr 5:**
16 M = 10 cm breit.
34 R = 10 cm hoch.

Ausführung (2x str): Anschl locker 47/52/56/64 M. Im Muster I rundstr. Bei 53 cm ab Anschl alle M locker abketten.

Filzen in der Waschmaschine

Die folgenden Hinweise zum Filzen beziehen sich auf das Strickgarn LANG YARNS „STUDIO“.

Wichtig: Die angegebenen Maschenzahlen der Maschenprobe müssen unbedingt eingehalten werden.

Die Teile nach Anleitung stricken und vor dem Filzen zusammennähen. Das fertige, zusammengenähte Strickmodell wird anschliessend in der Waschmaschine gefilzt. Die Modelle sind nach dem Filzvorgang in der Breite ca. 25% und in der Länge ca. 35% kleiner. Waschmaschinentyp und Wasserhärte beeinflussen den Filzprozess und damit die resultierenden Masse der gefilzten Modelle. Die noch feuchten Teile werden nach dem Filzen auf die gewünschten Masse gezogen.

Durch den Waschprozess verhaken sich die abstehenden Schuppen der Wollfaser miteinander. Es entsteht eine feste Fläche, die nicht mehr entwirrt werden kann.

Die gestrickten und zusammengenähten Modelle werden in der Waschmaschine im Feinwasch- oder Pflegeleichtprogramm bei 40°C, ca. 40 - 50 Minuten, mit normalem Feinwaschmittel und wenig Weichspüler separat gewaschen. Nach dem Waschen die Modelle im nassen Zustand auf die richtigen Masse ziehen. Um das gewünschte Mass zu erreichen darf falls notwendig viel Kraft

angewendet werden. Die Teile lassen sich im Nasszustand sehr gut formen. Anschliessend das Gestrick liegend trocknen lassen.

Sobald die gefilzten Modelle trocken sind, können die weiteren Arbeitsschritte zur definitiven Ausarbeitung gemacht werden.

Die Reinigung gefilterter Teile erfolgt im Wollschonprogramm bei 30°C wie bei ungefilterten 100% Wollstrickwaren. Verwenden Sie dazu ein Wollwaschmittel ohne Weichspüler (LANG YARNS empfiehlt Tenemoll, erhältlich im guten Fachhandel).